

ПОЛИЭТИЛЕН РЕ 4131L (314F4)

Является продуктом газофазной полимеризации этилена, в присутствии комплексных металлоорганических катализаторов. <u>Рецептура стабилизации:</u> антацид, антиоксидант, термостабилизатор, процессинговая добавка, диспергатор. <u>Область применения:</u> геомембраны. многослойные пленки, компаундирование.	Вид полиэтилена: Химическое название: Эмпирическая Формула: Технические условия:	Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) Сополимер этилена с бутеном-1 (-CH ₂ -CH ₂ -) _n ТУ 2211-145-05766801-2008
--	---	--

ПОКАЗАТЕЛЬ	Норма	Метод испытаний
1. Плотность (базового полимера), г/см ³ , в пределах	0,929 – 0,933	ASTM D 1505
2. Показатель текучести расплава (при 190°С и 2,16 кг), г/10 мин, в пределах	0,3 – 0,5	ASTM D1238/L
3. Коэффициент соотношения ПТР (ПТР _{21,6 кг} /ПТР _{2,16 кг}), не более	35	ASTM D 1238

Дополнительные справочные показатели

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Общее содержание гелей, шт/м ²	100	По п.6 прил.А ТУ 2211-145-05766801

Форма выпуска: Упаковка: Транспортировка: Хранение:	Гранулы Упаковывают в полиэтиленовые мешки (масса нетто мешка (25,00±0,25) кг) и пакетируют на плоских поддонах с помощью термоусадочной пленки. Масса брутто пакета не более 2 т. Допускается упаковка полиэтилена в мягкие контейнеры (биг-беги) вместимостью от 400 до 1000 кг. По согласованию с потребителем допускается загрузка гранул полиэтилена в неупакованном виде в вагоны для гранулированных полимерных материалов и автодорожные полимеровозы, а также мешками в железнодорожных вагонах. Всеми видами транспорта. Полиэтилен хранят в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от нагревательных приборов не менее чем на 1 м, при температуре не выше 30 °С, относительной влажности - не более 80 %. Перед переработкой мешки с полимером выдерживают не менее 12 ч в производственном помещении.
--	--

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.