

ПРОСТОЙ ПОЛИЭФИР ЛАПРОЛ 4503

Продукт алкогольной полимеризации окиси пропилена с глицерином. Используется для получения тиолсодержащих полиэфиров, применяющихся в рецептурах строительных герметиков.

Технические условия: ТУ 2226-016-10488057-94

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Гидроксильное число, мг КОН / г	33-37	ГОСТ 25261
Кислотное число, мг КОН / г, не более	0,1	ГОСТ 25210
pH	5,5 - 7,0	ГОСТ 25241
Массовая доля воды, %, не более	0,1	ГОСТ 24629 и п. 4.2 ТУ
Йодное число, г йода / 100 г, не более	2,4	ГОСТ 25240
Вязкость динамическая при 25°С, мПа.с, не более	1050	ОСТ 6-05-422 и п. 4.3 ТУ
Массовая концентрация калия, мг/дм ³ , не более	10	ОСТ 6-05-442

Форма выпуска:	Прозрачная вязкая жидкость.
Упаковка:	Алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны.
Транспортировка:	Всеми видами транспорта.
Хранение:	Хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях при температуре не выше 40°С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предполагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.